



Argenco 68

Højædel Finer guldlegering



Indhold i %

Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Ga	Ir	Andre
68,75	2,9	3,3	12,4	12,35	-	-	x	-	x	-

x = mindre end 1%

Farve:	Gul		
Vægtfylde:	15,2 g/cm ³		
Hårdhed HV:	Efter påbrænding	Efter støbning	Hærdning
	-	240	-
0,2 % Elasticitetsgrænse:	-	580 MPa	
Elasticitetsmodul:	100 GPa		
Thermisk udvidelse:	25 - 500°C	25 - 600°C	
	-	-	
Smelteinterval:	Solidus	Likvidus	
	921°C	950°C	
Forvarmetemperatur:	650-705°C		
Støbetemperatur:	1010°C		
Digle:	Graft / Keramik / Glas		
Udglødning / Hærdning:	700°C / 15 min. Kyses i koldt vand. 350°C / 15 min.		
Lodning:	615, 650, 720		
Producent:			